

TECHNISCHE DATEN

<b>HERSTELLER</b>	AB Berg & Berg, Flyttblocksvägen 2, 37252 Kallinge, Schweden			
<b>PRODUKT</b>	3-Schicht Parkett geölt oder versiegelt.			
<b>DEKLARATION</b>	Eiche, Esche (Nordeuropa), Kiefer, Fichte, Buche, Bergahorn, Roteiche (Schweden), Leim KUF (Norwegen), Harzlösung aus pflanzlichen Ölkomponenten (Dänemark), UV-härtender Acryllack (Schweden), Füllstoff.			
<b>DICKE</b>	14 mm			
<b>DECKSCHICHT</b>	gesägte Lamellen ca. 3,8 mm dick, (min. 3,6mm)			
<b>MITTELLAGE</b>	feinjährige Nadelholzstäbchen aus Nordschweden, stehende Jahresringe für optimale Formstabilität. Svedloc Profilierung an den Enden aus Birke „Massivholz“.			
<b>GEGENZUG</b>	2 mm Fichten Furnier (Schweden)			
<b>OBERFLÄCHENMUSTER</b>	<b>XS</b>	Hochkantdesign	Decklamellen von 250-450mm Länge und ca. 10mm Breite	
	<b>L</b>	3 Stab Schiffboden	Decklamellen von 250-450mm Länge und ca. 66mm Breite	
	<b>XXL</b>	Landhausdiele	Decklage aus einem Stück	
<b>DIMENSIONEN</b>	Oberflächenmuster	<b>XS</b>	<b>L</b>	<b>XXL</b>
	Länge	2.390*mm	2.390 mm	2.390*mm
	Breite	195 mm	198 mm	195 mm
	Dicke	14 mm	14 mm	14 mm
	* bei XS und XXL auch max. 1/3 Systemlängen 800/1200/1600 mm			
	1 Diele =	0,467 m <sup>2</sup>	0,473 m <sup>2</sup>	0,467 m <sup>2</sup>
	1 Bund = 6 Dielen =	2,8 m <sup>2</sup>	2,84 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>
	1 Palette = 40 Bunde =	112,0 m <sup>2</sup>	113,6 m <sup>2</sup>	112,0 m <sup>2</sup>
<b>PASSGENAUIGKEIT</b>	präzise, umlaufende <b>Svedloc Plus®</b> -Verriegelung, Höhenversatz max. 0,2 mm über der Kante des angefügten Elements (gemäß EN 13489).			
<b>GEWICHT</b>	ca. 8 kg/m <sup>2</sup> (je nach Holzart)			
<b>HOLZFEUCHTE</b>	7% ± 1% bezogen auf das Darrgewicht (EN 13489)			
<b>WÄRMELEITWERT</b>	0,15 W/mK			
<b>WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND</b>	0,10 m <sup>2</sup> K/W			

## TECHNISCHE DATEN

<b>SCHALLDÄMMWERT</b>	19 – 20 db bei Verwendung einer herkömmlichen Trittschalldämmung z.B. Schaumstoffmatte in 2 mm Stärke. Der Wert bezieht sich auf die Wirkung des Schalls nach unten	
<b>HÄRTE</b> (BRINELL 10MM KUGEL)	Eiche ..... 3,8 Bergahorn..... 3,7 Esche .....4,2	Buche.....3,8 Kiefer.....1,9 Roteiche ..... 4,0
<b>VERLEIMUNG</b>	Alle 3 Schichten werden mit hochwertigem DYNEA-Leim (Norwegen) verleimt. Dieser besondere Leim trägt wesentlich zum hohen Qualitätsstandard bei.	
<b>VERSIEGELUNG</b>	5 Schichten lösemittelfreier Acryllack, der in ausgehärtetem Zustand kein Formaldehyd abspaltet (Emissionsstufe = E0). Technischer „Lifetime Support“ durch Bona. Die Versiegelung kann bei Bedarf nachbeschichtet werden.	
<b>GLANZGRAD DER VERSIEGELUNGEN</b>	bei 60° Reflektionswinkel Mattlack..... 8-10% Extra Mattlack (z.B. Rohholzeffekt lackiert) ..... 4-6%	
<b>Lichtbeständigkeit</b>	(24 Stunden mit UV-Licht, Werte 1 – 5; 5 = kein Einfluss, Höchstwert) Eiche ..... 4 Bergahorn..... 3 Esche ..... 4	
<b>Chemikalien- widerstand</b>	die gebräuchlichsten Chemikalien außer Ammoniak (Werte 1 – 5; 5 = kein Einfluss, Höchstwert) destilliertes Wasser ..... 5 Ethanol..... 5 Olivenöl ..... 5 Schwarzer Tee ..... 5 haushaltsüblicher Reiniger... 5	
<b>Kratzfestigkeit</b>	Stridsman-Test Klasse SC3 (Klassen SC0 - SC3, SC3 ist der Bestwert)	
<b>Abriebfestigkeit</b>	Taber-Abraser-Test Klasse 6 nach SIS 92 35 09 (Klassen 1-8, 8 ist der Bestwert)	



## TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmstufen	Leder ..... bedingt sicher (R9 vergleichbar) Gummi + Kunststoff ..... sicher (R9 vergleichbar)
ÖLOBERFLÄCHE	High Solid Öl mit besonders hohem Festkörpergehalt (ca. 95%), natur oder weiß, sauerstoff-härtend. Basis pflanzliche Ölkomponenten, diffusionsoffen. Mehrfacher Auftrag, Lufttrocknung und polierte Oberfläche. Pflegeanweisung für alle Produkte unter: <a href="http://www.berg-berg.com">www.berg-berg.com</a>
OBERFLÄCHE ROHHOLZEFFEKT GEÖLT	Die Oberfläche ist ab Werk wohnfertig zunächst mit Oil N°8 und nach Trocknung mit Faxe Aktivpflege weiß behandelt. Spezielle Pflegeanweisung für geölte Rohholzeffekt Böden unter: <a href="http://www.berg-berg.com">www.berg-berg.com</a>
Wohnbiologie	Berg & Berg 3-Schicht Fertigparkett geölt in den Holzarten Eiche, Esche, Roteiche, Bergahorn, Buche und Räuchereiche ist natureplus zertifiziert mit der Nummer 0209-0311-018-1.
Bauaufsichtl. Zulassung	emissionsgeprüftes Bauprodukt entsprechend den Grundsätzen des DIBt Nummer Z-156.607-877. Überwachung durch ECO-Institut Köln.
Nachhaltigkeit	Berg & Berg liefert FSC mixed sources Lizenz FSC-C030473 Zertifikatscode NC-COC-012339 FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
Stand	Mai 2020

