



Datenblatt Korkboden

HARO Corkett Sirio, Lagos, Ronda, Arcos, Arteo XL

Aufbau

HARO Corkett ist ein hochwertiger Naturbodenbelag aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

- 1. permaDur-Versiegelung
- 2. Korkbelag
- 3. HDF-E1-Trägerplatte, ca. 6,8mm
- 4. Kork-Trittschalldämmung, ca. 1,2mm



Abmessungen

Grundlage: DIN EN 14085. Alle Angaben beziehen sich auf eine Auslieferungsfeuchte von u= 7% (±2%).

Länge	Breite	Gesamtdicke	Belagsdicke	Flächengewicht
907 mm 1235 mm (Arteo XL)	298 mm 195 mm (Arteo XL)	11 mm 10,5 mm (Sirio) 10 mm (Arteo XL)	3,0 mm 2,5 mm (Sirio) 2 mm (Arteo XL)	8,09 kg/m² 7,39 kg/m² (Sirio) 8,90 kg/m² (Arteo XL)
max. Abweichung:				Durch Rohdichteschwan- kungen der Trägerplatte sind geringe Abweichun- gen möglich.
±0,1mm	±0,1mm	±0,25mm	±0,2mm	

Verlegesystem


Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewährleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des HARO Corkettbodens.



**Fold Down
locking system**

Stirnseitig: Fold Down System - Top Connect
Längseitig: Verriegelung durch Einwinkeln – Lock Connect

Leistungseigenschaften

Nutzungsklasse [DIN EN 14085]	Brandverhalten [DIN EN 13501-1]	Gleitreibung [DIN EN 14041; DIN 51130]	Wärmedurchlasswiderstand
			
23/31 - 23/33 ^{*)}	$E_{fl} / C_{fl-s1}^{*)}$	R9 / R10 ^{*)}	0,110m²K/W 0,102m²K/W (Sirio) 0,088m²K/W (Arteo XL)
23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung 31 = gewerblicher Bereich mit geringer Nutzung	E_{fl} = Bauprodukte, die in der Lage sind der Beanspruchung durch eine kleine Flamme standzuhalten.	$\mu \geq 0,35$ HARO Corkett erfüllt die Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181.	Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m² K/W eingehalten werden.
*) Arteo XL	*) Arteo XL	*) Arteo XL	

Elektrostatistisches Verhalten [DIN EN 1815]	Formaldehydmissionen [DIN EN 717-1]	VOC - Emissionen [AgBB-Schema]	Dimensionsstabilität
			
Antistatisch	$\leq 0,01\text{ppm}$	$\leq 300\text{ppm}$	$\leq 5\%$
Die Körperspannung im Begehversuch ist $\leq 2\text{kV}$.	Das Ergebnis entspricht den Vorgaben der französischen VOC-Verordnung für die A-Klassifizierung und denen des Blauen Engels.	Kork- und Holz als organische Materialien geben flüchtige organische Bestandteile (VOC) ab. Dies wird in laufender strenger Kontrolle überwacht. HARO Corkett erfüllt somit die Kriterien des Blauen Engels sowie der gültigen europäischen Emissionszertifikate.	Übertrifft Anforderungen für Wohnraumbedingungen.

Abriebbeständigkeit [DIN EN 13696]	Stuhlrollen [DIN EN 425]	Möbelfuß [DIN EN 424]	Fleckenempfindlichkeit [DIN EN 13442]
			
$\geq 1000\text{Umdreh.}$	$\geq 25000\text{Umdreh.}$	$\leq 13\%$	Grad ≥ 3
permadur Kork-Versiegelung Naturmatt: Beurteilung des Abnutzungsverhaltens der Versiegelung über den IP-Wert mit dem sog. "Taber-Test".	Ein Bürostuhl hinterlässt bei lang andauernder Nutzung keine wesentliche Veränderung der Oberfläche und des Verbindungssystems.	Das Verschieben eines Möbelfußes ("Typ 2") verursacht keine Beschädigungen.	Keine Veränderung von Glanz / Farbe durch im Haushalt vorkommende Substanzen oder Chemikalien.

Zertifikate



www.blauer-engel.de/uz176



Arteo XL

