

ID INSPIRATION 55/70 & 55/70^{PLUS}

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 & 55 ^{Plus}	iD Inspiration 70 & 70 ^{Plus}
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		0,70mm
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3850 g/m²		3950 g/m²
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	16,66 x 100 cm 12,5 x 122 cm 20 x 122 cm 25 x 122 cm 25 x 150 cm	22 Planken/Kar = 3,67 m² 24 Planken/Kar = 3,66 m² 15 Planken/Kar = 3,66 m² 12 Planken/Kar = 3,66 m² 10 Planken/Kar = 3,75 m²	197,92 m²/Pal 190,32 m²/Pal 201,30 m²/Pal 190,32 m²/Pal 210,00 m²/Pal
	Fliesen	25 x 50 cm 50 x 50 cm 50 x 100 cm 100 x 100 cm	30 Fliesen/Kar = 3,75 m² 15 Fliesen/Kar = 3,75 m² 7 Fliesen/Kar = 3,50m² 150 Fliesen/Pal	195,00 m²/Pal 195,00 m²/Pal 189,00 m²/Pal 150,00 m²/Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0038-DoP-2019-01	0007-0041-DoP-2018-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	

LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)*		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		

UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

